

Descrição:	Hempatex Traffic 56770 é uma tinta acrílica de alta espessura.
Uso recomendado:	Sinalização horizontal em estradas, ruas, estacionamentos, etc. sobre asfalto, cimento e betão.
Características técnicas:	<ul style="list-style-type: none">- Boa aderência sobre asfalto, cimento e betão.- Secagem rápida.- Não dá origem a repasses de cor.- Revestimento duro e resistente ao desgaste e impacto.- Resistente à intempérie: chuva, luz solar e contaminantes atmosféricos
Certificados/aprovações:	Muito boa visibilidade sob a luz diurna para peões e condutores, avaliada relativamente ao desgaste resultante do tráfego. Ensaio realizado de acordo com UNE-EN 13197:2012 + A1: 2014.

Constantes físicas:

Nºs de Cor /Cores:	10000 / Branco e 20300 / Amarelo
Acabamento:	Fosco
Volume de sólidos, %:	48 ± 2
Rendimento teórico:	23 m lineares/litro para faixas de 10 cm de largura com 200 µm de espessura de filme seco
Ponto de inflamação:	4°C
Massa volúmica:	1,5 kg/litro de acordo com a cor
Secagem ao tacto:	30 minutos a 20°C com boa ventilação
Teor de COV:	438 g/litro

Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo Hempel.

Pormenores de aplicação:

Método de aplicação:	Pistola airless	Pistola convencional	Trincha
Diluyente (vol. max.):	Diluyente 08080 (5%)	Diluyente 08080 (15%)	Diluyente 08080 (5%)
Limpeza das ferramentas:	Hempel's Thinner 08080		
Espessura seca de filme indicadas:	200 micron por demão		
Intervalo de recobrimento mínimo:	Quando seco		
Intervalo de recobrimento máximo:	Não tem		
Pistola airless:	Bico: 0.023"-0.027" Pressão no bico: 150 atm		

Segurança: As embalagens são fornecidas com os respetivos rótulos de segurança e as recomendações neles contidas deverão ser lidas e observadas. Seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança. Não ingerir, e evitar a inalação de vapores de solventes e de outros componentes da tinta, bem como o contacto com a pele e os olhos. Devem sempre ser tomadas precauções contra o risco de incêndio ou explosão, bem como com a proteção do ambiente. Aplicar, unicamente em locais bem ventilados.

Preparação de superfície:**Substratos novos:***Betão*

- Deverá estar completamente curado (28 dias no mínimo) e seco
- Remova a leitada de cimento e eflorescências com limpeza por via húmida com jato abrasivo ou com lavagem a alta pressão (200 kg/cm² aprox.).
- Se foi usado abrasivo, lavar com água doce para eliminação de resíduos.
- Deixar secar completamente e aspirar o pó.
- Verificar que a superfície está seca antes da aplicação da tinta, especialmente se os trabalhos de pintura se realizarem logo de manhã.
- Aplicar o Hempatex Traffic 56770 em faixas nas áreas específicas.

Asfalto e cimento

- Remover pó, sujidade e material solto.
- Verificar que a superfície está seca antes da aplicação da tinta, especialmente se os trabalhos de pintura se realizarem logo de manhã.
- Aplicar o Hempatex Traffic 56770 em faixas nas áreas específicas.

Manutenção

- Remover óleo, gordura e sujidade com Hempel's Navi Wash 99330* (ver informação técnica e observações).
- Remover os restos de Hempel's Navi Wash 99330 e outros contaminantes por lavagem com água doce à pressão.
- Deixar secar.
- Eliminar poeira e tinta mal aderente.
- Verificar que a superfície está seca antes da aplicação da tinta, especialmente se os trabalhos de pintura se realizarem logo de manhã.
- Aplicar o Hempatex Traffic 56770 em faixas nas áreas específicas.

Condições de aplicação:

As habituais para uma boa pintura.

Observações:

*É possível que o Hempel's Navi Wash 99330 produza repasse sobre o pavimento asfáltico devido aos solventes orgânicos. Neste caso é aconselhável o uso de um detergente isento de solventes.

Quando houver a necessidade de adição de micro-esferas de vidro, estas podem ser incorporadas à tinta antes da aplicação ou podem ser espalhadas pela superfície de tinta recentemente aplicada. Neste último caso a refletância obtida é maior.

Usar apenas quando a aplicação e cura podem ocorrer a temperaturas acima dos 10°C. A temperatura da tinta e do substrato deverão estar acima deste limite.

Humidade relativa alta, condensação ou salpicos de água na superfície antes da cura, podem originar carbonatação (brancura). Este efeito é apenas estético e não altera as propriedades do produto.

Note:

Hempatex Traffic 56770 Destinado exclusivamente ao uso profissional.

EMISSÃO:

Hempel A/S

567701000

Esta informação técnica anula as previamente emitidas. Para definição e âmbito, consultar as "Notas Explicativas" das informações técnicas de produtos em hempel.com. Os dados, especificações, diretivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. A forma de entrega dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, salvo se diferentemente acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo.

Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.